

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



ENDUIDO PARA EXTERIOR

Código: ENDUIDO-PARA-EXTERIOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Enduido / preparación de muro
Actualización documento: 02/08/2026 · Fuente datos: FT histórica Varnolac (rev. 24/10/2020)

DATOS DE APLICACIÓN HISTÓRICOS VARNOLAC — Absorbidos de FT oficiales 2019/2020, maquetados y corregidos (seguridad acuosa, diluciones). Pendiente revalidación de laboratorio. No confundir con FDS/HDS.

1. DESCRIPCIÓN

Masa viscosa formulada con polímeros en dispersión acuosa. Color blanco.
Corrige imperfecciones en fachadas/muros exteriores; facilita superficie uniforme para látex exterior.

2. USOS RECOMENDADOS

Paredes exteriores como base para Látex Acrílico Exterior.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Muy variable. Base orientativa: $\approx 1 \text{ m}^2/\text{L}$ para 1 mm de espesor.
Manos	Capas delgadas según imperfecciones.
Secado	Al tacto $\approx 2 \text{ h}$ a 20°C . Lijado típico 8–10 h.
Dilución	No se recomienda diluir.
Limpieza de herramientas	Agua, jabón o detergente (fresco).
Almacenaje	12 meses en envase original, fresco y seco.
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L (histórico FT); verificar catálogo.
Condiciones de obra	Temperatura mínima 10°C . Humedad máxima 80 %. No aplicar con lluvia inminente.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Firme, limpia y seca. Sobre yeso o cal: Fijador al Agua previo.

5. APLICACIÓN

Espátula o llana. Lijar y desempolvar antes del látex exterior.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua → Enduido exterior → látex exterior / impermeable.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Base acuosa. Consultar FDS.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/ENDUIDO-PARA-EXTERIOR.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).