

## FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.  
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina  
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



# ENDUIDO PARA INTERIOR

Código: ENDUIDO-PARA-INTERIOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Enduido / preparación de muro  
Actualización documento: 02/08/2026 · Fuente datos: FT histórica Varnolac (rev. 24/10/2020)

**DATOS DE APLICACIÓN HISTÓRICOS VARNOLAC** — Absorbidos de FT oficiales 2019/2020, maquetados y corregidos (seguridad acuosa, diluciones). Pendiente revalidación de laboratorio. No confundir con FDS/HDS.

## 1. DESCRIPCIÓN

Masa viscosa formulada con polímeros en dispersión acuosa. Color blanco.  
Corrige imperfecciones y permite superficies lisas y uniformes con aplicación sencilla.

## 2. USOS RECOMENDADOS

Paredes interiores como base para látex acrílico interior. También apto para efectos texturados.

## 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehículo / ligante       | Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial                                 |
| Brillo / tono            | — / Natural                                                                            |
| Peso específico          | ND — verificar laboratorio                                                             |
| Rendimiento              | Muy variable. Base orientativa: $\approx 1 \text{ m}^2/\text{L}$ para 1 mm de espesor. |
| Manos                    | Las necesarias en capas delgadas. Dejar secar entre capas (~3 h orientativo).          |
| Secado                   | Al tacto $\approx 2 \text{ h}$ a 20 °C. Lijado típico a las 8–10 h.                    |
| Dilución                 | No se recomienda diluir.                                                               |
| Limpieza de herramientas | Agua, jabón o detergente (fresco).                                                     |
| Almacenaje               | 12 meses en envase original, fresco y seco.                                            |
| Presentación             | 1 L · 4 L · 10 L · 20 L (histórico FT); verificar catálogo.                            |
| Condiciones de obra      | Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %.                                         |

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

## 4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Firme, limpia y seca. Sobre yeso o pinturas a la cal: aplicar antes una mano de Fijador al Agua.

## 5. APLICACIÓN

Espátula de acero o llana, capas delgadas. Lijar en seco y eliminar polvo antes del látex.

## 6. SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua (si hace falta) → Enduido interior → lijado → látex interior.

## 7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Base acuosa. Consultar FDS. EPP ante polvo de lijado.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/ENDUIDO-PARA-INTERIOR.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).