

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



FIJADOR AL ACEITE

Código: FIJADOR-AL-ACEITE · Familia: Esmalte · Sistema: SINTETICO · Perfil: Esmalte sintético
Actualización documento: 02/08/2026 · Fuente datos: FT histórica Varnolac (rev. 24/10/2020)

DATOS DE APLICACIÓN HISTÓRICOS VARNOLAC — Absorbidos de FT oficiales 2019/2020, maquetados y corregidos (seguridad acuosa, diluciones). Pendiente revalidación de laboratorio. No confundir con FDS/HDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto transparente a base de polímeros sintéticos y aceites vegetales.

Alta penetración: fija polvorientos o poco adheridos, mejora dureza del sustrato y adherencia del acabado; reduce absorción y aprovecha mejor la pintura de terminación.

2. USOS RECOMENDADOS

Acondiciona revoques polvorientos, cal, yeso, enduido o absorciones desiguales. Interior y exterior.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	≈ 8 m ² /L por mano (según absorción).
Manos	1 mano. Entre manos ≈ 12 h si se repite.
Secado	Al tacto ≈ 4 h a 20 °C. Final ≈ 8–10 h a 20 °C.
Dilución	30–50 % con Diluyente Especial Aguarrás (ensayar en un sector).
Limpieza de herramientas	Diluyente Especial Aguarrás.
Almacenaje	12 meses en envase original, fresco y seco.
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L (histórico FT); verificar catálogo.
Condiciones de obra	Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Firme, limpia y seca; sin polvo, suciedad ni grasitud. Eliminar partes flojas y cal gruesa.

5. APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete. Queda mate. Agitar bien.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al aceite → (enduido si aplica) → látex o sistema de terminación compatible.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Inflamable (solvente). Ventilar. EPP. Consultar FDS. Extintores tipo BC.

- **INFLAMABLE** — alejar de llamas/chispas; extinguir con polvo químico / CO₂ / espuma (no chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/FIJADOR-AL-ACEITE.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).