

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



FIJADOR AL AGUA

Código: FIJADOR-AL-AGUA · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Látex / arquitectura (al agua)
Actualización documento: 02/08/2026 · Fuente datos: FT histórica Varnolac (rev. 24/10/2020)

DATOS DE APLICACIÓN HISTÓRICOS VARNOLAC — Absorbidos de FT oficiales 2019/2020, maquetados y corregidos (seguridad acuosa, diluciones). Pendiente revalidación de laboratorio. No confundir con FDS/HDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto transparente formulado con polímeros sintéticos en dispersión acuosa.

Fija, sella, acondiciona y uniforma la absorción de la superficie en una sola mano, preparando el sustrato para látex acrílico.

2. USOS RECOMENDADOS

Acondiciona superficies poco firmes (revoques polvorientos, cal, yeso, enduido) o de absorción desigual. Interior y exterior.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Transparente / no deja película decorativa / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	≈ 10 m ² /L por mano (según absorción del sustrato).
Manos	1 mano. Dejar secar ~3 h entre manos si se repite.
Secado	Al tacto ≈ 30 min. Secado final ≈ 3 h a 20 °C.
Dilución	1 parte de fijador + 3 partes de agua (ensayar según absorción).
Limpieza de herramientas	Agua, jabón o detergente (producto fresco).
Almacenaje	12 meses en envase original, fresco y seco.
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L (histórico FT); verificar presentaciones de catálogo vigentes.
Condiciones de obra	Temperatura mínima 10 °C. Humedad ambiente máxima 80 %. No aplicar en extremos de humedad/temperatura.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Superficie firme, limpia y seca; sin polvo, suciedad ni grasicud. Eliminar partes flojas, polvo o capas gruesas de cal.

5. APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete convencional. Homogeneizar antes de usar.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua → (enduido si aplica) → látex acrílico de terminación.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Base acuosa: no inflamable en uso normal. Consultar FDS/HDS del producto. EPP básico recomendado.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/FIJADOR-AL-AGUA.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).