

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LATEX ACRILICO INTERIOR

Código: LATEX-ACRILICO-INTERIOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Látex / arquitectura (al agua)
Actualización documento: 02/08/2026 · Fuente datos: FT histórica Varnolac (rev. 24/10/2020)

DATOS DE APLICACIÓN HISTÓRICOS VARNOLAC — Absorbidos de FT oficiales 2019/2020, maquetados y corregidos (seguridad acuosa, diluciones). Pendiente revalidación de laboratorio. No confundir con FDS/HDS.

1. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua, acabado mate. Blanco (entonable según catálogo).

Fácil aplicación, buena nivelación y alto poder cubritivo.

2. USOS RECOMENDADOS

Paredes interiores sobre revoque, ladrillo, fibrocemento, etc.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Mate / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	≈ 10 m ² /L por mano (según absorción).
Manos	2 manos. Entre manos ≈ 3 h.
Secado	Al tacto ≈ 30 min. Final ≈ 3 h a 20 °C.
Dilución	Mínima agua que facilite la aplicación (orientativo hasta ~10 %). No confundir con la dilución del fijador.
Limpieza de herramientas	Agua, jabón o detergente.
Almacenaje	12 meses en envase original, fresco y seco.
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L (histórico FT); verificar catálogo.
Condiciones de obra	Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpia y seca. Eliminar hongos con lavandina + acción mecánica y enjuagar. Sobre polvo/cal: cepillar y preferir Fijador al Agua. Metal: fondo antióxido. Madera: fondo sintético.

5. APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete. Homogeneizar. Dejar secar entre manos.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua → enduido interior (si hace falta) → Látex acrílico interior.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Base acuosa: no inflamable en uso normal. Consultar FDS. EPP recomendado.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/LATEX-ACRILICO-INTERIOR.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).