

## FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.  
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina  
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



# LATEX ACRÍLICO PARA TECHADO (MEMBRANA LIQUIDA)

Código: LATEX-ACRILICO-PARA-TECHADO-MEMBRANA-LIQUIDA · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Membrana / impermeabilizante acrílico

Actualización documento: 02/08/2026 · Fuente datos: FT histórica Varnolac (rev. 24/10/2020)

**DATOS DE APLICACIÓN HISTÓRICOS VARNOLAC** — Absorbidos de FT oficiales 2019/2020, maquetados y corregidos (seguridad acuosa, diluciones). Pendiente revalidación de laboratorio. No confundir con FDS/HDS.

## 1. DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua, acabado satinado, recubrimiento impermeable color terracota (membrana líquida). Buena aplicación y nivelación, alto cubritivo, resistencia a intemperie, agua y sol; apta para lavado de superficies.

## 2. USOS RECOMENDADOS

Techados y superficies exteriores (revoques, ladrillos, fibrocemento, frentes) donde se busque impermeabilización decorativa.

## 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehículo / ligante       | Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial                                  |
| Brillo / tono            | Satinado / Terracota (histórico FT)                                                     |
| Peso específico          | ND — verificar laboratorio                                                              |
| Rendimiento              | ≈ 10 m²/L por mano (según sustrato).                                                    |
| Manos                    | 2 manos habituales; 3 manos en techos nuevos. Entre manos ≈ 3 h.                        |
| Secado                   | Al tacto ≈ 30 min. Final ≈ 3 h a 20 °C.                                                 |
| Dilución                 | 1.ª mano ≈ 15 % agua; manos siguientes ≈ 10 % agua.                                     |
| Limpieza de herramientas | Agua, jabón o detergente.                                                               |
| Almacenaje               | 12 meses en envase original, fresco y seco.                                             |
| Presentación             | 1 L · 4 L · 10 L · 20 L (histórico FT); verificar catálogo.                             |
| Condiciones de obra      | Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %. Evitar lluvia durante aplicación/secado. |

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

## 4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpia y seca. Tratar hongos. Sobre polvo/cal: limpiar y Fijador al Agua. Metal: antióxido. Madera: fondo sintético.

## 5. APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete. Homogeneizar bien.

## 6. SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua → membrana líquida / látex techado (2–3 manos).

## 7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Base acuosa. Consultar FDS.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/LATEX-ACRILICO-PARA-TECHADO-MEMBRANA-LIQUIDA.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).