

**VARNOLAC**

ACABADOS DE SUPERFICIE

El producto adecuado para el profesional

DILUYENTE EPOXI**FICHA TÉCNICA**

Rev. 1.0 · 21/10/2026 · Luvilor S.R.L.

Diluyente para esmaltes, fondos e imprimaciones epoxi de base solvente. Baja la viscosidad de aplicación y limpia las herramientas de ese sistema. Para látex, sintéticos u otros esquemas, usar el diluyente que indique la ficha de ese producto.

Datos del producto

Aspecto	Líquido móvil, incoloro a levemente ámbar.
Olor	Característico, a solvente.
Naturaleza	Mezcla de solventes orgánicos.
Peso específico	0,87 ± 0,02 g/cm³ a 20 °C.
Inflamación	Aprox. 25 °C, copa cerrada. Categoría 3.
Ebullición	Primera gota aprox. 120 °C. Punto seco aprox. 145 °C.
Solubilidad	Parcialmente miscible en agua.
Presentación	1 L, 4 L, 10 L, 18 L, 20 L y 200 L.
Conservación	12 meses, envase cerrado, a la sombra, de 5 °C a 30 °C.

Cómo se usa

Dónde	Sobre el epoxi ya mezclado con su endurecedor.
Pincel	Partir de 5 % en volumen.
Rodillo	Partir de 10 % en volumen.
Soplete	Partir de 20 % en volumen. No pasar de 30 %.
Mezcla	Incorporar de a poco, hasta que quede homogéneo. No diluir solo una parte del envase.
Limpieza	Pistola, pincel y recipiente con este diluyente. Dejar secar el solvente. No lavar con agua.
Pot-life	El diluyente no alarga la vida útil de la mezcla del epoxi catalizado.

Aplicación

Viscosidad orientativa	Copa Ford N° 4, a 20 °C, del esmalte ya diluido: pincel o rodillo 25 a 35 s; soplete convencional 18 a 22 s. Si la ficha del acabado fija otro valor, manda esa ficha.
Punto de rocío	No aplicar si la temperatura del sustrato no supera en al menos 3 °C el punto de rocío.
Ambiente	Entre 5 °C y 30 °C. Por debajo el esmalte no nivela. Por encima el solvente se va demasiado rápido. Evitar aplicar por encima de 80 % de humedad relativa: lo limita el endurecedor.
Nota	Los valores del producto no reemplazan el certificado de lote cuando se solicita. La proporción de cada trabajo la fija la ficha del acabado epoxi.



Llama



Exclamación



Peligro para la salud

PELIGRO

Líquido y vapores inflamables. Nocivo si se inhala o en contacto con la piel. Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias: no provocar el vómito. Irrita piel, ojos y vías respiratorias. Puede dar somnolencia o vértigo y dañar órganos por exposición repetida. Alejar de calor, chispas y llamas. Conectar a tierra al trasvasar. Ventilar. Guantes de nitrilo de alto espesor, goma fluorada o PVA; no usar látex ni nitrilo fino. El detalle está en la ficha de datos de seguridad.

Emergencias. Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777 · Planta Luvilor (011) 4252-7420 y 4259-8923.
Luvilor S.R.L. Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires. Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela. info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar