

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina

+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



ENDUIDO PARA INTERIOR

Código: ENDUIDO-PARA-INTERIOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Enduido / preparación de muro

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Masa viscosa formulada con polímeros en dispersión acuosa. Color blanco. Corrige imperfecciones y permite superficies lisas y uniformes con aplicación sencilla.

Usos recomendados: Paredes interiores como base para látex acrílico interior. También apto para efectos texturados.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L; ver presentaciones vigentes en el catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Firme, limpia y seca. Sobre yeso o pinturas a la cal: aplicar antes una mano de Fijador al Agua.

Condiciones de obra	Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Espátula de acero o llana, capas delgadas. Lijar en seco y eliminar polvo antes del látex.

Dilución	No se recomienda diluir.
Manos	Las necesarias en capas delgadas. Dejar secar entre capas (~3 h orientativo).
Rendimiento	Muy variable. Base orientativa: $\approx 1 \text{ m}^2/\text{L}$ para 1 mm de espesor.
Limpieza de herramientas	Agua, jabón o detergente (fresco).

SECADO / REPINTADO

Al tacto $\approx 2 \text{ h}$ a 20 °C. Lijado típico a las 8-10 h.

SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua (si hace falta) → Enduido interior → lijado → látex interior.

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original, fresco y seco.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

