# FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar

## FIJADOR AL AGUA

Código: FIJADOR-AL-AGUA · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Látex / arquitectura (al agua)
Actualización documento: 15/10/2026

### DESCRIPCIÓN

Producto transparente formulado con polímeros sintéticos en dispersión acuosa. Fija, sella, acondiciona y uniforma la absorción de la superficie en una sola mano, preparando el sustrato para látex acrílico.

**Usos recomendados:** Acondiciona superficies poco firmes (revoques polvorientos, cal, yeso, enduido) o de absorción desigual. Interior y exterior.

### PROPIEDADES FÍSICAS

| | |
|---|---|
| **Vehículo / ligante** | Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial |
| **Brillo / tono** | Transparente / no deja película decorativa / Natural |
| **Peso específico** | ND — verificar laboratorio |
| **Presentación** | 1 L · 4 L · 10 L · 20 L; ver presentaciones vigentes en el catálogo web. vigentes. |

*Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.*

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie firme, limpia y seca; sin polvo, suciedad ni grasitud. Eliminar partes flojas, polvo o capas gruesas de cal.

| | |
|---|---|
| **Condiciones de obra** | Temperatura mínima 10 °C. Humedad ambiente máxima 80 %. No aplicar en extremos de humedad/temperatura. |

### APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete convencional. Homogeneizar antes de usar.

| | |
|---|---|
| **Dilución** | 1 parte de fijador + 3 partes de agua (ensayar según absorción). |
| **Manos** | 1 mano. Dejar secar ~3 h entre manos si se repite. |
| **Rendimiento** | ≈ 10 m²/L por mano (según absorción del sustrato). |
| **Limpieza de herramientas** | Agua, jabón o detergente (producto fresco). |

### SECADO / REPINTADO

Al tacto ≈ 30 min. Secado final ≈ 3 h a 20 °C.

### SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua → (enduido si aplica) → látex acrílico de terminación.

### ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original, fresco y seco.

### SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

*Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad*

*del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.*

**LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas**

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar