

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LACA POLIURETANICA AL AGUA

Código: LACA-POLIURETANICA-AL-AGUA · Familia: Laca · Sistema: POLIURETANICO · Perfil: Laca poliuretánica al agua

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Laca poliuretánica al agua (hidrolaca) Varnolac para terminación de maderas con menor olor a solvente.

Usos recomendados: Acabado de madera de mayor resistencia (incl. pisos/escaleras si el producto lo indica).

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera preparada. Respetar 1K/2K y catalizador si aplica.

Condiciones de obra	Fondo/imprimación PU o sellador del sistema.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Soplete o pincel según producto. Mezclar catalizador solo si es 2K.

Dilución	Agua limpia, hasta 5–10 % si hace falta. No usar diluyentes solventes.
Manos	Según ficha; en 2K respetar proporción y vida de mezcla.
Rendimiento	Orientativo: según viscosidad y manos (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Agua y detergente, con el producto fresco.

SECADO / REPINTADO

Según sistema 1K/2K (verificar laboratorio). No inventar curado final.

SISTEMA RECOMENDADO

Madera limpia y lijada → manos finas de Laca Poliuretánica al Agua, con lijado suave entre manos. Diluir solo con agua.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar