

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LATEX ACRÍLICO INTERIOR ANTIHONGO

Código: LATEX-ACRILICO-INTERIOR-ANTIHONGO · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Látex / arquitectura (al agua)
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua para interiores, con fungicida para ambientes con tendencia a hongos.

Usos recomendados: Decoración y protección de mampostería (revoque, yeso, Durlock, hormigón) según interior/exterior del producto.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Mate / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 20 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Muros y cielorrasos de obra. No usar como pintura de pileta ni como esmalte de metal.

Condiciones de obra	Superficie limpia, seca, firme; sin grasa, hongos, polvo ni pintura floja. Enduir/fijar según estado.
---------------------	---

APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete airless. Homogeneizar antes de usar. Evitar lluvia, <10 °C o HR >85-90%.

Dilución	Agua, mínima dilución que facilite la aplicación (típicamente hasta ~5-10% si la ficha de laboratorio lo confirma).
Manos	2 manos habituales; 3 sobre fondos muy absorbentes o cambios fuertes de color.
Rendimiento	Orientativo: 8-14 m²/L por mano según absorción y rugosidad (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Agua y detergente mientras el producto esté fresco.

SECADO / REPINTADO

Orientativo: al tacto 30-60 min; repintado 3-4 h (25 °C / HR media). Verificar laboratorio.

SISTEMA RECOMENDADO

Limpieza de hongos con lavandina 1:10 y enjuague → Fijador al Agua → 2 manos de Látex Antihongo.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de

revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar