FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar

LATEX IMPERMEABLE PARA MEDIANERA

Código: LATEX-IMPERMEABLE-PARA-MEDIANERA · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Membrana / impermeabilizante acrílico
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua, acabado satinado homogéneo; recubrimiento impermeable (blanco). Fácil aplicación, nivelación, alto cubritivo; resistencia a intemperie, abrasión húmeda (lavable) y sol.

Usos recomendados: Paredes exteriores / medianeras: revoques, ladrillos, fibrocemento, frentes. Mapeado al producto de catálogo «Látex impermeable para medianera».

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Satinado / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L; ver presentaciones vigentes en el catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpia y seca. Tratar hongos. Polvo/cal: limpiar + Fijador al Agua. Metal: antióxido. Madera: fondo sintético.

Condiciones de obra	Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %.

APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete. Homogeneizar.

Dilución	≈ 10 % de agua.
Manos	2 manos. Entre manos ≈ 3 h.
Rendimiento	≈ 10 m²/L por mano.
Limpieza de herramientas	Agua, jabón o detergente.

SECADO / REPINTADO

Al tacto ≈ 30 min. Final ≈ 3 h a 20 °C.

SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al agua → Látex impermeable / satinado exterior.

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original, fresco y seco.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar