

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina

+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



REVESTIMIENTO TEXTURADO A RODILLO COLOR

Código: REVESTIMIENTO-TEXTURADO-A-RODILLO-COLOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Revestimiento texturado

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturado acrílico al agua para muros, de aplicación a rodillo.

Usos recomendados: Acabado texturado decorativo/protector de fachadas o muros según ficha.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 7 L, 15 L, 30 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Mampostería preparada; suele requerir base selladora/impermeable compatible.

Condiciones de obra	Base adecuada, sustrato sano y seco.
----------------------------	--------------------------------------

APLICACIÓN

Rodillo texturado o llana según producto.

Dilución	Según ficha de laboratorio (a menudo mínima o nula).
Manos	Según sistema base + texturado.
Rendimiento	Inferior al látex liso; depende del grano y herramienta (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Agua si es base acuosa (verificar).

SECADO / REPINTADO

Orientativo: varias horas entre pasos. Verificar laboratorio.

SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al Agua → Base Acrílica Impermeable para Texturado → Revestimiento Texturado a Rodillo.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar